

コールドアイスV

低温用蓄冷材 コールドアイスV

■ 特 長

低温用蓄冷材コールドアイスVは融解温度が-2℃、-5℃、-10℃、-20℃、-25℃、-30℃と、蓄冷材コールドアイスより低く特殊保冷輸送や、冷凍輸送、生鮮食品輸送などに使用されています。

■ 独自性

○独自の設計により大きな熱量を持っているので、長時間強力に冷やすことができます。

■ 性能

製品名	融解温度	潜熱量
コールドアイス CV-2	-2℃	約320J/g
コールドアイス CV-5	-5℃	約225J/g
コールドアイス CV-10	-10℃	約206J/g
コールドアイス CV-20	-20℃	約175J/g
コールドアイス CV-25	-25℃	約170J/g
コールドアイス CV-30	-30℃	約180J/g

※上記の値は計測値であり、保証値ではありません。

■ 規格表

製品名 (重量)	製品名 (融解温度)	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	入り数 (個)	ケース重量 (kg)
コールドアイスCV ソフト 500g	CV-2, CV-5, CV-10, CV-20, CV-25, CV-30	145	220	17	30	15.0
コールドアイスCV ハード 500g	CV-2, CV-5, CV-10, CV-20, CV-25, CV-30	140	220	25	25	12.5
コールドアイスCV ハード 1200g	CV-2, CV-5	180	280	36	10	12.0
コールドアイスCV ハード 1300g	CV-10, CV-20, CV-25, CV-30	180	280	36	10	13.0

※ソフト:プラスチックフィルム袋へ充填したタイプです。

※ハード:ブロー成型容器へ充填したタイプです。

※重量、長さに関しては対応可能ですのでお問い合わせ下さい。融解温度は融解開始温度です。凍結の際には低温の冷却媒体が必要です。融解温度にも対応しますので相談下さい。ブロー成型品厚さのカッコ内はリップを含む厚さ。ブロー成型品の大きさに関してもお問い合わせ下さい。



ご用命・お問い合わせは

記載内容は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。



プラスチックフォームの総合メーカー

玉井化成株式会社

小樽市銭函3丁目524-9 〒047-0261

TEL 0134-62-1100(代)FAX 0134-62-0777

E-mail mailto@tamai-kasei.co.jp <http://www.tamai-kasei.co.jp>